

Pyroguard Marine

• T-A60/25-3


EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD FTP CODE, PART 3 (IMO RES. A 754 (18)). CÓDIGO INTERNACIONAL DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO DE INCENDIO



T-A60/25-3

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO

INTERCALADO INTUMESCENTE



Resistencia al fuego A60



Vidrio templado



Peso 53.5 kg/m³



Reducción del ruido 42 dB



Resistencia al impacto 1B1



Transmisión de luz 75%



Reacción al fuego A2-s1,d0



Rango de temperatura -10°C/+45°C



Protección contra ataques P1A

CARACTERÍSTICAS	T-A60/25-3
RESISTENCIA AL FUEGO (IMO Res. A754(18))	A60
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	25 (-1/+2)
PESO (kg/m ²)	53.5
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	42 (-2;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	75
VALOR Ug (EN 673) W/m ² K	5.1
VALOR g (EN 410)	0.62
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10/+45
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A2-s1,d0
RESISTENCIA AL ATAQUE MANUAL (EN 356)	P1A
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)*	1B1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1643
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PRODUCTO (EN 15804)	✓
PRUEBA DE PUNZONADO (ISO 614)	✓